

Coatings – ALQUEMA 15-801**Descrição**

Resina alquídica media modificada, em óleo de soja, diluída em solventes aromáticos.

Aplicações

Recomendada para uso em esmaltes sintéticos imobiliários, tintas para tambores e acabamentos industriais ou decorativos, implementos agrícolas, rápida secagem e elevado nível de brilho e compatibilidade com resinas fenoladas e curtas.

Características

- Ótima aderência, nivelamento e compatibilidade com resinas curtas e longas.
- Rápida secagem, excelente brilho.
- Excelente resistência ao amarelecimento.

Propriedades

Determinação	Especificação
Viscosidade Gardner	Z4 – Z6
Matéria seca à 105°C (%)	78 – 82
Índice de acidez (mgKOH/g)	12 máximo
Cor Gardner	10 máximo

Armazenagem

A resina deve ser armazenada na embalagem original, devidamente fechada, em local coberto e seco, isento de contaminações, longe de fontes de calor e em temperaturas entre 5°C e 25°C.

Embalagem

Esta resina encontra-se disponível a granel ou em tambores de 190 kg.

Estabilidade

Sob as condições recomendadas de armazenamento, a estabilidade da resina será de 12 meses, após a data de fabricação.

Manuseio

Solicitar ficha de segurança.